TITAN YACHT
MASTIC EPOXY

DESCRIPTION
Mastic à deux composants possédant une excellente adhérence et élasticité. pour rattraper et reboucher les imperfections sur les surfaces à peindre, qu'elles soient en fer, bois, polyester, aluminium, fibre de verre, sur tout genre d'embarcations.

CHAMPS D'APPLICATION
Mastic sans retrait pour rattraper et reboucher les imperfections sur les surfaces à peindre, qu'elles soient en fer, bois, polyester, aluminium, fibre de verre, sur tout genre d'embarcations.

DONNÉES TECHNIQUES
Finition : Mat
Couleur : Gris clair
Densité : 1,89
Volume solide : 92,85 %
Point d'inflammation : 64°C SETA-FLASH Pot fermé.
Rendement : -

Séchage	Au toucher	Total	Nouvelle couche
A 10°C	2 heures	36 heures	14 - 16 heures
A 23°C	1 heure	24 heures	8 - 10 heures

Des variations de température, humidité, épaisseur etc., peuvent entraîner des changements dans le séchage, rendement etc.
Conditionnements : 375 et 750 ml.

MODE D'EMPLOI
Méthodes d'application : Spatule
Dilution d'orientation : –
Diluant : Dissolvant TITAN YACHT.
Epaisseur totale recommandée : 60 – 70 microns de pellicule sèche.
Nettoyage ustensiles : Diluant TITAN YACHT.
Mélanger étroitement 2 parts en volume de BASE avec 1 part de DURCISSEUR jusqu'à ce que le mélange soit uniformément gris. A utiliser pendant l'heure suivant la préparation.
Application :
Appliquer à la spatule sur des surfaces dégraissées, désoxydées, propres, sèches et poncées. Ne pas diluer.
Les vieilles peintures craquelées, écaillées et peu adhérentes doivent être complètement éliminées.

- L'enduit époxy TITAN YACHT peut être poncé et peint après 8 – 12 heures ; pour faciliter le ponçage, le faire avant 48 heures.
- Ne pas appliquer l'enduit époxy TITAN YACHT à des températures inférieures à 5°C.

PRÉCAUTIONS
Appliquer dans des endroits correctement aérés. Eviter l'inhalation prolongée et utiliser si nécessaire une protection des voies respiratoires.